



Cintas de doble cara de altas prestaciones 9088FL, 9088, 9087 y 9086

Hoja de Datos Técnicos

Actualizada: Abril, 2004

Descripción del producto Estos productos poseen una alta adhesión a pelado y cizalladura. El adhesivo proporciona buena adhesión a sustratos de alta y baja energía superficial. Su alta pegajosidad asegura la unión justo después de la aplicación.

Propiedades físicas

(No válidas a efectos de especificación)

	9088FL	9088	9087	9086
Tipo de adhesivo	Acrílico modificado	Acrílico modificado	Acrílico modificado	Acrílico modificado
Espesor (sin protector)	205 micras	205 micras	265 micras	190 micras
Soporte	PET	PET	PVC	Tisú
Protector *	PP rojo	Papel blanco con logo de 3M impreso en rojo	Papel blanco con logo de 3M impreso en verde	Papel blanco con logo de 3M impreso en negro
Color	Transparente	Transparente	Blanco	Crema
Tiempo de almacenamiento	24 meses desde la fecha de fabricación cuando el producto se conserve en sus envases originales a 21°C y 50% de humedad relativa.			

* se puede identificar el producto rápida y fácilmente gracias a los diferentes protectores de papel siliconado codificados con el logo de 3M en diferentes colores. Los protectores son de fácil retirada para ayudar durante el montaje.

Características técnicas

(No válidas a efectos de especificación)

		9088FL	9088	9087	9086
Adhesión a pelado sobre acero inoxidable (180° a 300 mm/min)		15,0 N/cm	15,0 N/cm	15,5 N/cm	16,0 N/cm
Cizalladura estática (acero inoxidable 25mmX25mm)	23°C / 1 kg	10.000 min	10.000 min	10.000 min	10.000 min
	65°C / 500 g	10.000 min	10.000 min	10.000 min	10.000 min
	90°C / 500 g	10.000 min	10.000 min	10.000 min	10.000 min
Resistencia a temperatura	Contínuo	95°C	95°C	70°C	85°C
	Intermitente (horas/días)	150°C	150°C	85°C	120°C
Resistencia a UV		Muy buena	Muy buena	Muy buena	Muy buena

Resistencia a plastificantes	Buena	Buena	Buena	Buena
-------------------------------------	-------	-------	-------	-------


Actualizado: Abril 2004
Cintas de doble cara de altas prestaciones 9088FL, 9088, 9087, 9086

Información adicional sobre el producto

1. La fuerza de la unión depende, en gran parte, del área de contacto alcanzada entre adhesivo y superficie. Una firme aplicación de presión aumenta el área de contacto y mejora la adhesión.
2. Para obtener resultados óptimos, las superficies a unir han de estar limpias secas y unificadas. El alcohol isopropílico suele ser un agente eficaz de limpieza (se han de seguir siempre las recomendaciones de seguridad de los fabricantes en el manejo de los disolventes).
3. El rango ideal de aplicación de esta cinta adhesiva es de 21°C a 38°C.
4. La colocación de la cinta a temperaturas por debajo de 10°C no es recomendable ya que el adhesivo se vuelve demasiado duro y no adhiere sobre los sustratos.

Plastificantes

Todos los productos tienen una buena resistencia a la migración de plastificantes. Sin embargo, debido a la gran cantidad de plastificantes existentes, se recomienda evaluar el producto antes de su uso para verificar la compatibilidad. Sometiendo la unión a 50°C durante 10 días acelera este hecho. Los plastificantes se encuentran típicamente en materiales como el PVC flexible y algunos cauchos.



Aplicaciones

Todos estos productos han sido diseñados para unir gran variedad de materiales, de la misma o diferente naturaleza, como madera, metal, vidrio, sustratos con pintura en polvo o pintura líquida, tejidos y la gran mayoría de plásticos.

Mercados

Extrusión de plástico	Fabricantes de metal	Embalaje y Blisters
Tiras decorativas en automóvil y muebles	Marcos de fotos	Ascensores y escaleras
Puntos de venta	Equipamiento deportivo	Caráturaturas
Señalización	Cuero y tejido	
Fabricantes de persianas	Impresoras	
	Empalmes	

3M es una marca registrada de 3M

Los datos técnicos y, en general, la información aquí contenida están basados en ensayos considerados fiables, si bien no se garantiza su exactitud o alcance en cualquier situación práctica. Antes de utilizar el producto, el usuario debe determinar si éste es o no adecuado para el uso al que se le destina, asumiendo todo el riesgo y la responsabilidad que puedan derivarse de su empleo. La única obligación del vendedor consiste en reponer al comprador la cantidad de producto que se demuestre defectuosa.

3M

División de Cintas y Adhesivos
3M España, S.A.
Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25
28027 Madrid